

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana y libre de suciedad y grietas. Hay que igualar todas las áreas irregulares de la superficie, es posible que se necesite una capa para nivelar y hacer que la superficie sea plana. Asegúrese de que la superficie esté seca, con un máximo de 3% de humedad contenida. No instale los mosaicos directamente sobre contrachapado o paneles de yeso

Colocación:

Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones y sin defectos. Se aconseja emplear tiralíneas o reglas mientras se alicata para conseguir un perfecto alineado en las juntas. El tamaño de la llana dentada depende del mosaico, cuanto más delgados los mosaicos más pequeña la llana.

Recomendamos adhesivo de alto rendimiento (especial para mosaicos y gresite de piscina). Asegúrese de aplicar sólo adhesivo al área que puede chapar en 15 minutos, ya que se seca muy rápido. Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta adhesión. Asegúrese de que la distancia entre diferentes mallas es la misma que la que existe entre las piezas en la misma malla. El adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar. Manipular los mosaicos cuidadosamente ya que contienen elementos frágiles como el vidrio, espejo, acero, aluminio, travertino, mármol, resina, porcelánico, nácar, cuarzo, etc.

Rejuntado:

Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo. Rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas juntas. Evite utilizar rejunte arenoso, ya que puede rayar los algunos materiales como el vidrio, el acero inoxidable, la piedra pulida, etc. Usando una llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos. Aplíquelo en dirección vertical y horizontal para esparcir el rejunte. Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas están bien rellenas. Mientras el rejunte está todavía fresco, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de rejunte y luego limpie con una esponja húmeda. Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

Limpieza:

Para la limpieza se necesita: detergentes neutros o limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar rayar). Se recomienda aplicar un tratamiento de mármol de mosaicos de vidrio, al menos, una vez al año. En todo caso, NUNCA emplear productos de limpieza con ph ácido o básico. Consultar la composición y ph en el etiquetado de los productos empleados.

Notas:

Todos los mosaicos están hechos a mano, por lo que pequeñas variaciones en color son habituales. Se recomienda comprobar las piezas antes de la colocación. Al cortar mosaicos con una sierra de agua, poner un azulejo o un trozo de plástico duro debajo en la bandeja de corte. Esto es necesario para evitar que el mosaico caiga dentro de la apertura de disco de corte, y así ser capaz de hacer un buen corte recto.